

Рег. № 10/27.07.2015
в рег. форма № 257

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Полиграфична самозалепваща се хартия „FASON MC
WHITE” или еквивалентна

ТС. 107-10/2015

СОФИЯ

2015 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

"Полиграфична самозалепваща се хартия, "FASSON® MC WHITE" или еквивалентна"

ТС 107-10/2015

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Състав на продукта:

Полиграфична самозалепваща се хартия, "FASSON® MC WHITE" или еквивалентна, на листове, с формат 50/70 и с грамаж 170 g/m².

2.2. Предназначение.

Продуктът е предназначен за отпечатване на военно-географски материали, военно-техническа литература и акциденция.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение

3.1.1. Показатели за лицевия слой

| Свойства | Стандарт | Мярка | Стойност | Толеранс |
|---------------|----------------|------------------|----------|----------|
| Грамаж | БДС EN ISO 536 | g/m ² | 170 | - |
| Дебелина | ISO 534 | | | |
| Яркост | TAPPIT543 | % | 94 | ±2 |
| Непрозрачност | БДС ISO 2471 | % | 87 | ±2 |

3.1.2. Показатели за лепилото

Лепило да е с общо предназначение, на основата на емулсия, с висока сила на първоначално и крайно залепване, не токсично, да не дразни кожата и очите.

Изисквания:

Мин. Температура на залепване - +5°C;

Работен диапазон - от - 40°C до +90°C;

Адхезия на неръжд. стомана - initial 320 N/m;

На стъкло - 400 N/m.

3.1.3. Показатели за силиконовата подложка – гръб

Едностранно силиконизирана хартия, диагонално нарязана през 32 мм;

Тегло ≥ 170 g/m², БДС EN ISO 536;

Дебелина ≥ 84 micron, ISO 534.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита

Не се изискват.

те :

ТС: 107-10/2015

3.3.Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика

Не се изискват.

3.4.Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт

Не се изискват.

3.5.Изисквания за сертификация

Производителят на предлагания продукт да е сертифициран по ISO 9001.

3.6.Изисквания за скритост и маскировка

Не се изискват.

3.7.Изисквания за транспортно-пригодност и съхранение

3.7.1. Полиграфичната самозалепваща се хартия, "FASSON® MC WHITE" или еквивалентна, да е транспортно - пригодна за всякакъв вид транспорт. Транспортира се в покрити и добре почистени транспортни средства.

3.7.2. Хартията да е на листове, с формат 50/70, подредена в картонени кутии.

3.7.3. Полиграфичната самозалепваща се хартия, "FASSON® MC WHITE" или еквивалентна, да се съхранява в закрити, сухи и чисти помещения, предпазени от въздействието на атмосферни влияния и вода.

3.7.3. При съхранение и транспорт на хартията да се запазва формата на опаковката. Не се допуска разкъсването ѝ, замърсяване, както и деформация и смачкване на палетите.

3.8.Други специфични изисквания към полиграфичната самозалепваща се хартия, "FASSON® MC WHITE" или еквивалентна.

3.8.1. Прогледът да бъде равномерен;

3.8.2. Да няма разлика в оттенъка на хартията в една кутия;

3.8.3. Да няма гънки, надбелявания, лъскави или матови ивици, замърсени или прозрачни петна, а също така и пробиви, видими с просто око на отразена светлина;

3.8.4. Листовете в кутията да са от един и същ вид хартия, с определен грамаж, без гънки и чужди включения /парчета хартия или картон, прах и др./;

3.8.5. Краищата на листовете да бъдат обрязани под прав ъгъл, да са равни и чисти

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Заложените в техническата спецификация параметри да бъдат проверявани за съответствие по посочените стандарти в точка 3.1.

ТС: 107-10/2015

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.1. Обучение на инженерно-технически състав

Не се изисква.

5.2. Осигуряване на техническа документация (инструкции за ползване) на български и/или друг език.

5.3. Придобиване и поддържане на оборудване (софтуер и хардуер)

Не се изисква.

5.4. Придобиване и поддържане на тренажорен (симулаторен) комплекс

Не се изисква.

5.5. Придобиване на допълнително оборудване

Не се изисква.

5.6. Осигуряване на резервни части

Не се изисква.

5.7. Метрологично осигуряване

Не се изисква.

5.8. Осигуряване на извънгаранционно обслужване

Не се изисква.

5.9. Осигуряване на техническа помощ

Не се изисква.

5.10. Осигуряване на качеството при доставката

5.10.1. Съответствието на продукта с настоящата спецификация се оценява чрез проверка на външен оглед, проверка на параметрите на хартията по съответните точки и проверка на съпровождащите го документи, както следва:

5.10.1.1. Документ, удостоверяващ качеството на продукта;

Изискванията заложи в настоящата техническа спецификация, да се доказват с протоколи от изпитвания в акредитирани лаборатории.

5.10.1.2. Документ, удостоверяващ произхода на продукта;

5.10.1.3. Гаранционна карта;

5.10.1.4. Декларация за съответствия съгласно БДС EN ISO/IEC

17050-1:2010.

5.11. Други

Не се изискват.

ТС: ДОН-10/2015

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА

Опаковката, маркировката, етикирането и консервацията да бъдат съгласно БДС 2-86 и допълнителните изисквания на заявителя.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ

7.1. Изисквания за гаранции по съхранение

Гаранционен срок на продукта – не по-малко от 2 години, от датата на закупуване, при температурен диапазон от 10 °С до 30 °С.

Забележка: Параметрите на продуктите са дефинирани в граници съответстващи на допустимите за продукти, с които могат да работят машините при отпечатване и на изискванията към готовата продукция

Техническата спецификация е приета на заседание на ЕТИС при "Военно-географска служба" с протокол № 2 / 27.07.2015г.

ТС: 107-10/2015г.